

Produkt: **PODIUM ARCHITEKTUR 112,5/112,5/6**
 Typ: **DILRU Bruchlastklasse 14**
 Norm: **Platten aus Beton nach DIN EN 1339 2003-08**

braun|steine
 seit 1875

Datum: 14.02.2017/ab
 Produktdatenblatt-Nr.: POD-120-120-6
 Produktzeichnung-Nr.: ---

Eigenschaft:	Anforderungen / Anmerkungen
Ausführung 1):	1- schichtig
Nennmaße (Herstellmaße):	
Gesamtlänge mm:	1121 +/- 2 mm, gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ R
Gesamtbreite mm:	1121 +/- 2 mm, gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ R
Dicke mm:	60 +/- 2 mm, gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ R
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen	max. 2 mm, gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ L
Format Angaben in mm:	1125 x 1125 x 60
Empfohlene Rastermaße in mm 2):	keine Rastervorgabe
Fase Angabe in mm:	Kante ohne Fase
Abstandshalter:	keine Abstandshalter
Oberseite:	planmäßig eben, kalibriert
Unterseite:	planmäßig eben, kalibriert
Seitenflächen:	planmäßig eben
Oberflächenbearbeitung: Oberseite	sandgestrahlt R 13
Witterungswiderstand:	gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ D
Biegezugfestigkeit:	gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ U
Abriebwiderstand:	gemäß DIN EN 1339, Klasse 4, Typ I
Gleit-/Rutschwiderstand:	gemäß DIN EN 1339
Farben:	gemäß gültiger Preisliste

1) Bereich des Vorsatzes siehe Produktzeichnung
 2) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV Pflaster StB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).
 Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Verlegehinweise:

Die oben beschriebenen Platten werden in Bettung nach TL Pflaster-06 verlegt und mittels Gummihammer in die Bettung eingefügt. Höhentoleranzen sind beim Verlegen auszugleichen, die Fugenabstände nach DIN 18318 sind einzuhalten.

Einsatzbereiche:

Die oben näher bezeichnete Platte aus Beton ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für die Herstellung von Terrassenflächen und fußläufigen Wegen geeignet.