

Produkt: **SANTURO RUSH & TWIST TERRASSENPLATTE 600/300**

Norm: **Platten aus Beton nach DIN EN 1339 2003-08**

Datum: 29.1.2020/BRU

Produktdatenblatt-Nr.: SAN-60-30-5,5

<b>Eigenschaft:</b>	<b>Anforderungen / Anmerkungen</b>
Ausführung 1):	2- schichtig
Nennmaße (Herstellmaße):	
Gesamtlänge mm:	596 +/- 2 mm gemäß DIN EN 1339
Gesamtbreite mm:	296 +/- 2 mm gemäß DIN EN 1339
Dicke mm:	55 +/- 3 mm gemäß DIN EN 1339
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen	3 mm gemäß DIN EN 1339 Abschnitt 5.2.4. Tabelle 2 Klasse 2, Typ K
Format Angaben in mm:	600 x 300 x 55 mit Schrägen, ein Set besteht aus 4 Platten mit unterschiedlichen, schrägen Kanten. Aufteilungen der Längsseite: 1. Platte: 300/300 zu 450/150 2. Platte: 200/400 zu 300/300 3. Platte: 300/300 zu 200/400 4. Platte. 450/150 zu 300/300
Empfohlene Rastermaße in mm 2):	keine Rastervorgabe
Fuge Angabe in mm:	
Abstandshalter:	3 mm
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben
Oberflächenbearbeitung: Oberseite	planmäßige Strukturierung bis zu 3 mm, Kanten geklopft
Witterungswiderstand:	gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ D
Biegezugfestigkeit:	gemäß DIN EN 1339, Klasse 3, Typ U
Abriebwiderstand:	gemäß DIN EN 1339, Klasse 4, Typ I
Gleit-/Rutschwiderstand:	gemäß DIN EN 1339
Farben:	Nr. 10 Naturgrau, Nr. 42 Jurabraun, Nr. 58 Schilfsand

1) Bereich des Vorsatzes siehe Produktzeichnung

2) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV Pflaster StB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

**Verlegehinweise:**

Die oben beschriebenen Platten werden in Bettung nach TL Pflaster-06 verlegt und mittels Gummihammer in die Bettung eingefügt. Höhentoleranzen sind beim Verlegen auszugleichen, die Fugenabstände nach DIN 18318 sind einzuhalten.

**Einsatzbereiche:**

Die oben näher bezeichnete Platte aus Beton ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für die Herstellung von Terrassenflächen und fußläufigen Wegen geeignet.

braun-steine GmbH  
73340 Amstetten  
72070 Tübingen  
Tel.: 07331 - 3003 0  
info@braun-steine.de  
www.braun-steine.de

Produktdatenblatt SANTURO Rush\_TWIST Terrassenplatte Müller