

| Eigenschaft: | Anforderungen / Anmerkungen |
|---|--|
| Ausführung : | 1- schichtig |
| Nennmaße (Herstellmaße): | |
| Gesamtlänge mm: | 173+/- 3 mm gemäß DIN EN 1338, Abschnitt 5.2.4, Tabelle 1 |
| Gesamtbreite mm: | 104 +/- 3 mm gemäß DIN EN 1338, Abschnitt 5.2.4, Tabelle 1 |
| Dicke mm: | 100 +/- 4 mm gemäß DIN EN 1338, Abschnitt 5.2.4, Tabelle 1 |
| max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen | nicht zutreffend nach DIN EN 1338, Abschnitt 5.2.4 |
| Format Angaben in mm: | 173 x 104 x 100 |
| Empfohlene Rastermaße in mm 2): | Rasterlänge 177 mm Rasterbreite 108 mm |
| Fase Angabe in mm: | nicht zutreffend |
| Abstandshalter: | nicht zutreffend |
| Konizität: | planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite |
| Oberseite: | planmäßig eben mit Oberflächenbearbeitung |
| Unterseite: | planmäßig eben |
| Seitenflächen: | planmäßig eben |
| Oberflächenbearbeitung: | friktionsgefräste Oberfläche |
| Oberseite | |
| Witterungswiderstand: | gemäß DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.2; Klasse 3, Typ D |
| Spaltzugfestigkeit: | gemäß DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.3; |
| Abriebwiderstand: | gemäß DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.4; Klasse 4, Typ I |
| Gleit-/Rutschwiderstand: | gemäß DIN EN 1339, Abschnitt 5.3.5; ausreichend |
| Farben: | gemäß gültiger Preisliste |

Pflastersteincharakteristik:
friktionsgefräste Oberfläche

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV Pflaster StB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318). Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Verlegehinweise:

Die oben beschriebenen Pflastersteine werden in Bettung nach TL Pflaster-06 verlegt und mittels geeignetem Rüttler in die Bettung eingefügt. Die Fugenabstände nach DIN 18318 sind einzuhalten.

Einsatzbereiche:

Der oben näher bezeichnete Pflasterstein aus Beton ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.